

Испытательный центр
Общество с ограниченной ответственностью
«Эпикор»
(ИЦ ООО «Эпикор»)
107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, дом 2, корпус 1
e-mail: msk.sert@gmail.com
№ МОСТ Ru.04ИАЕ0.ИЛ0007 от 03 ноября 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 05ЭП0985-05-16 от 29 апреля 2016 г.

Наименование продукции: Плитка неглазурованная керамическая (керамогранитная).

На соответствие требованиям: ГОСТ 473.1-81, ГОСТ 961-89 «Плитки кислотостойкие и термокислотоупорные керамические».

Изготовитель, Адрес : ООО «Самарский Стройфарфор», место нахождения и фактический адрес: 443528, Самарская обл., Волжский р-он, пгт Стройкерамика

Заявитель, Адрес: ООО «Самарский Стройфарфор», место нахождения и фактический адрес: 443528, Самарская обл., Волжский р-он, пгт Стройкерамика

Количество страниц: 2

Результаты испытаний распространяются только на образцы подвергнутые испытаниям
ПЕРЕПЕЧАТКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
ИЦ ООО «ЭПИКОР» запрещены!

1. Условия и место проведения испытаний.

Относительная влажность воздуха - 60 %

Температура воздуха 21°C

Испытания проводились в помещении ИЦ
25.04.2016-29.04.2016

2. Объект испытаний.

Плитка глазурованная керамическая (керамогранитная).

3. Методы проведения испытаний.

ГОСТ 473.1-81, ГОСТ 961-89

4. Результат испытаний приведены в прилагаемых приложениях – 1 Результаты испытаний (на 1 листе)

Результаты испытаний

Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям НД, на соответствии которым проводят испытания
		Обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя для плиток марок ТКД и ТКГ (высшего сорта)			
1	2	3	4	5	6	7
Кислотостойкость	%	ГОСТ 961-89	не менее 98%	ГОСТ 473.1-81	98,62	Соответствует НД

Вывод:

По результатам проведенных испытаний плитка глазурованная керамическая (керамогранитная), производства ООО «Самарский Стройфарфор, не обнаружено отклонений от требований ГОСТ 473.1-81. В соответствии с техническими требованиями ГОСТ 961-89 «Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические» при величине кислотостойкости не менее 98% » плитка глазурованная керамическая (керамогранитная), производства ООО «Самарский Стройфарфор», соответствует кислотостойкости плиток марок ТКД и ТКГ (высшего сорта), применяющихся для защиты от концентрированных кислот аппаратов и прочих устройств.

Испытания провел

Руководитель
ИЦ ООО «ЭПИКОР»



О.В. Максимов

Я. В. Головина

Испытательный центр
Общество с ограниченной ответственностью
«Эпикор»
(ИЦ ООО «Эпикор»)
107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, дом 2, корпус 1
e-mail: msk.sert@gmail.com
№ МОСТ Ru.04ИАЕ0.ИЛ0007 от 03 ноября 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 05ЭП0983-05-16 от 29 апреля 2016 г.

Наименование продукции: Плитка глазурованная керамическая (керамогранитная).


На соответствие требованиям: ГОСТ 473.1-81, ГОСТ 961-89 «Плитки кислотостойкие и термокислотоупорные керамические».

Изготовитель, Адрес : ООО «Самарский Стройфарфор», место нахождения и фактический адрес: 443528, Самарская обл., Волжский р-он, пгт Стройкерамика

Заявитель, Адрес: ООО «Самарский Стройфарфор», место нахождения и фактический адрес: 443528, Самарская обл., Волжский р-он, пгт Стройкерамика

Количество страниц: 2

Результаты испытаний распространяются только на образцы подвергнутые испытаниям
ПЕРЕПЕЧАТКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
ИЦ ООО «ЭПИКОР» запрещены!



1. Условия и место проведения испытаний.

Относительная влажность воздуха - 60 %

Температура воздуха 21°C

Испытания проводились в помещении ИЦ
25.04.2016-29.04.2016

2. Объект испытаний.

Плитка неглазуванная керамическая (керамогранитная).

3. Методы проведения испытаний.

ГОСТ 473.1-81, ГОСТ 961-89

4. Результат испытаний приведены в прилагаемых приложениях – 1 Результаты испытаний (на 1 листе)

Результаты испытаний

Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям НД, на соответствии которым проводят испытания
		Обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя для плиток марок ТКД и ТКГ (высшего сорта)			
1	2	3	4	5	6	7
Кислотостойкость	%	ГОСТ 961-89	не менее 98%	ГОСТ 473.1-81	98,89	Соответствует НД

Вывод:

По результатам проведенных испытаний плитка неглазуванная керамическая (керамогранитная), производства ООО «Самарский Стройфарфор», не обнаружено отклонений от требований ГОСТ 473.1-81. В соответствии с техническими требованиями ГОСТ 961-89 «Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические» при величине кислотостойкости не менее 98% » плитка неглазуванная керамическая (керамогранитная), производства ООО «Самарский Стройфарфор», соответствует кислотостойкости плиток марок ТКД и ТКГ (высшего сорта), применяющихся для защиты от концентрированных кислот аппаратов и прочих устройств.

Испытания провел

Руководитель
ИЦ ООО «ЭПИКОР»



О.В. Максимов

Я. В. Головина